

KARTA TECHNICZNA

EdgeSil

Cementowo -polimerowa zapraw wzbogacona dodatkiem włókien polimerowych służąca do wykonywania obrzeży przy układaniu płyt tarasowych DuoProCeram. Edgesil zapewnia trwałe i elastyczne zblokowanie ułożonych płyt. Zaprawa stanowi element systemu tarasowego Regent.

Cechy produktu

- Formuła wzbogacona dodatkiem polimerów,
- Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu zbrojenia polimerowego,
- Dobra urabialność mieszanki, która pozwala na szybką i prostą aplikację,
- Mrozoodporność

Przygotowanie

- Ilość wody potrzebna do zarobienia jednego worka materiału : 15%-17 % [3,0-3,4 l]
- Czas mieszania : 3-4 minuty.
- Sposób mieszania : betoniarka lub wiertarka z mieszadłem.

Zastosowanie

Blokowanie płyt, stopni schodowych oraz innych produktów tarasowych poprzez formowanie obrzeży.

Proces aplikacji

1. Usunąć nadmiar ściółki, wykonać zagłębienie na około 10 cm głębokości.(patrz zdjęcie 1)



Zdjęcie 1

2. Wymieszać suchą zaprawę EdgeSil z odmierzoną wcześniej wodą aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

3. Po wymieszaniu należy ułożyć zaprawę w kształt trójkątnego klina przy krawędzi płyty.

Przy użyciu kielni należy rozprowadzić mieszanke EdgeSil pod kątem 30 stopni, tak jak pokazane jest na zdjęciu 2 (patrz zdjęcie 2).

Należy upewnić się, że wszelkie puste przestrzenie zostały pokryte zaprawą oraz że co najmniej połowa wysokości płyty została pokryta zaprawą EdgeSil.



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3

Zużycie

Okolo 20 kg na powierzchnię 1m² o grubości 1 cm.

Opakowania

Worki foliowe 20 kg.

Przechowywanie i transport

Produkt należy chronić przed nasłonecznieniem, zawilgotnieniem i przemrożeniem oraz przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 25°C. Okres przydatności do użycia produktu wynosi 12 miesięcy od daty wyprodukowania umieszczonej na opakowaniu.

Szczegółowe informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na stronie www.crusil.pl

Deklarowane parametry

Parametr	Deklarowana wartość
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥ 30 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	≥ 7 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 48 h	≥ 10 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 48 h	≥ 3 MPa

BHP

Rekomendowana odpowiednia odzież ochronna.



Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Dane z karty technicznej należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. EDGESIL jest wyrobem wyprodukowanym z surowców naturalnych. Należy uwzględnić pewne odchylenia parametrów wyrobu wynikające ze zmienności surowca naturalnego. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Ze względu na brak wpływu na warunki pracy i różnorodność materiałów informacje zawarte w karcie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Firma Cru sil udziela gwarancji jedynie co do nieziennej jakości swoich produktów.

Kontakt:

CRUSIL Sp. z o.o.

ul. Spalska 54,

97-215 Inowódz

Phone nr: +48 510 422 602,

e-mail: biuro@crusil.pl

www.crusil.pl