

KARTA TECHNICZNA

Zaprawa szepna SilBond

Mieszanka służąca do zwiększania przyczepności ceramiki i betonu. Dedykowana do malowania płyt ceramicznych służących jako obrzeża tarasu w celu zwiększenia jej adhezji z podłożem betonowym.

Cechy produktu

- Mieszanka do rozrobienia z wodą
- Łatwe nakładanie pędzlem lub pacą
- Znakomita adhezja do ceramiki i betonu bez względu na warunki atmosferyczne (odpowiadająca klejom ceramicznym w najwyższej klasie przyczepności).

Proces aplikacji

1. Przygotować teren pod obsadzenie obrzeży
2. Dokładnie wymieszać produkt z wodą w ilości 195/215 g wody na 1 kg produktu
3. Za pomocą pędzla lub pacy nałożyć zaprawę szepną (około 1 mm grubości) na część płyty umieszczaną poniżej poziomu gruntu
4. Osadzić obrzeże

Specyfikacja produktu

- Dedykowany do podniesienia adhezji obrzeży ceramicznych w systemie tarasowym Regent
- Możliwe inne zastosowania w celu podniesienia przyczepności ceramiki i betonu we wszystkich konfiguracjach

Opakowania

Worki foliowe 20 kg.

Przechowywanie i transport

Produkt należy chronić przed nasłonecznieniem, zawilgotnieniem i przemrożeniem oraz przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 25°C. Okres przydatności do użycia produktu wynosi 6 miesięcy od daty wyprodukowania umieszczonej na opakowaniu.

Szczegółowe informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na stronie www.crusil.pl

Szczególne uwagi

- Po wykonanej pracy dokładnie umyć narzędzia
- Dalsze prace związane z budową tarasu wykonywać po 24h od obsadzenia obrzeży
- Produkt osiąga pełną wytrzymałość po 28 dniach

Deklarowane parametry

Parametr	Norma	Deklarowana wartość
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	PN EN 1015-11	> 15 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	PN EN 1015-11	> 5 MPa
Przyczepność początkowa	PN EN 12004	> 1 MPa
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	PN EN 12004	> 1 MPa
Przyczepność po starzeniu termicznym	PN EN 12004	> 1 MPa
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	PN EN 12004	> 1 MPa

BHP

Rekomendowana odpowiednia odzież ochronna.



Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Kontakt:

CRUSIL Sp. z o.o.
ul. Spalska 54
97-215 Inowódz
Tel.: +48 510 422 602
e-mail: biuro@crusil.pl
www.crusil.pl

Dane z karty technicznej należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. SilBond jest wyrobem wyprodukowanym z surowców naturalnych. Należy uwzględnić pewne odchylenia parametrów wyrobu wynikające ze zmienności surowca naturalnego. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Ze względu na brak wpływu na warunki pracy i różnorodność materiałów informacje zawarte w karcie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Firma Crusil udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.