

CRUSIL 

VivaSil

CHALCEDONITOWY WYPEŁNIACZ SPOIN



VIVASIL

CHALCEDONITOWY WYPEŁNIACZ SPOIN

VivaSil to wysokiej jakości piasek z udziałem chalcedonitu, zmieszany z polimerami, które wiążą się po aktywacji wodnej tworząc trwałe, elastyczne spoiny.


Dzięki unikatowym właściwościom chalcedonitu spoiwo ma charakter „żywy” – w zależności od ekspozycji na wilgoć jest ono miękkie i elastyczne (po kontakcie z wodą) lub sztywne i trwałe (w stanie suchym).

VivaSil przeznaczony jest do stosowania na powierzchniach zewnętrznych z przepuszczalną podbudową, takich jak tarasy, chodniki, ścieżki, podjazdy oraz do zastosowań związanych z ruchem pojazdów kołowych.

ZALETY:

- łatwy i czysty montaż
- zapobiega wrastaniu chwastów
- skuteczny w różnych warunkach pogodowych
- odporny na mróz, erozję
- nadaje stabilność i elastyczność

PRODUKT WYSTĘPUJE W 3 KOLORACH:



Beżowy




Jasnoszary




Ciemnoszary


WARUNKI I WYMAGANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM APLIKACJI VIVASIL



1. Powierzchnia sucha i czysta.



3. Minimalna szerokość spoin 3 mm.



4. Zużycie dla DuoProCeram 60 x 60 x 4 cm – 0,8 kg/m²

PROSTA I SZYBKA APLIKACJA


ZASYPYWANIE



1. Rozprowadzić **VivaSil** z lekkim nadmiarem na fugowanej suchej powierzchni.




2. Wypełnić przestrzeń pomiędzy płytami na całej głębokości.




3. Usunąć nadmiar produktu ze spoinowanej powierzchni za pomocą szczotki lub/i odkurzacza.


ZWILŻANIE



4. Zmoczyć spoiny, używając dyszy z funkcją zraszania przez ok. 30 s / 3 m². Czynność powtórzyć 3 razy. W przypadku nachylonego terenu konieczne jest zmniejszenie intensywności przepływu wody oraz przedłużenie czasu zraszania.



5. VivaSil po zaaplikowaniu powinna znajdować się poniżej poziomu powierzchni płyt.



6. Po wyschnięciu powierzchni powtórzyć czynności zasypywania i zwilżania (najlepiej następnego dnia).


SCNIĘCIE I ODDANIE DO UŻYTKU



7. Produkt osiąga minimalną wytrzymałość po 12 h (odporność na lekkie opady). Po 24 h możliwość wejścia dla pieszych. Po upływie 48 h możliwe użytkowanie powierzchni w ruchu kołowym.



8. Pełną wytrzymałość fugi osiąga po 28 dniach. Po tym czasie istnieje możliwość czyszczenia tarasu wodą pod ciśnieniem z zachowaniem 1 m odległości od fugi. Po intensywnych opadach deszczu nie należy myć fugi wodą pod ciśnieniem.



9. Z VivaSil jest możliwość uzupełniania ewentualnych ubytków (nowy piasek doskonale łączy się z utwardzoną już fugą).



FUGOWANIE
film instruktażowy

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA, MAGAZYNOWANIA VIVASIL

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed wilgocią, przechowując w suchym, zadaszonym miejscu lub pod pokrowcem.
- Zabrania się piętrowania palet – zapewnić jednopoziomowe składowanie.

BHP

Rekomendowane odpowiednie środki ochrony osobistej.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec niezamierzonemu dostępowi i ewentualnym zagrożeniom.

DANE LOGISTYCZNE

Waga worka	Liczba opakowań na palecie	Waga palety
20 kg	48 szt.	960 kg

CRUSIL

Producent – Crusil Sp. z o.o.

 97-215 Inowódz
ul. Spalska 54

Dział handlu i marketingu:

 handel@crusil.pl
 +48 799 070 414

 www.crusil.pl

